

### ТИП КЛЕЯ

Клей-расплав для независимых пружинных блоков.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для изготовления независимых пружинных блоков при производстве матрасов из таких материалов, как поролон войлок и ткань.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- \* Отличная адгезия
- \* Очень чистое нанесение
- \* Высокая конечная прочность соединения
- \* Отличная термостойкость
- \* Применим на автоматической и ручной линиях

### ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Рабочая температура                          | 140 – 170°C |
| Температура в помещении и рабочих материалов | >15°C       |
| Влажность склеиваемых материалов             | 8 – 10%     |
| Открытое время                               | среднее     |
| Время схватывания                            | короткое    |

### УПАКОВКА

Бумажные/ПЭ мешки весом 25 кг.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в прохладном, защищенном от солнечных лучей месте (10–30°C) в закрытой оригинальной упаковке – 24 месяца.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В твердом состоянии не представляет опасности для здоровья. В расплавленном состоянии это горячая жидкость, которая может вызвать серьезные ожоги. Используйте средства индивидуальной защиты.

Следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить попадания горячего жидкого клея на кожу. В случае попадания, промойте пораженный участок большим количеством холодной воды. Не пытайтесь удалить.



затвердевший клей с кожи, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Всегда держите отверстие плавильной камеры закрытым, чтобы на вас не попал дым и горячий клей. Не вдыхать горячие пары. Используйте в хорошо проветриваемом помещении.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Основа                | ЭВА                                              |
| Цвет                  | Светло-желтый                                    |
| Внешний вид           | гранулы                                          |
| Вязкость              | 3 200 ± 300 мПа/с (160°C) Брукфилд CAP 2000-Sp.5 |
| Точка размягчения R&B | 85 – 95 °C                                       |
| Плотность             | 0,985 ± 0,05 г/см <sup>3</sup>                   |